



Tela Antiestática 982LM para cuarto limpio

Tela ESD Antiestática 98% Poliéster 2% Fibra de Carbón y para cuarto limpio. En variedad de colores.

[Read More](#)

SKU: TL-982LM

Price:

Stock: instock

Categories: [Tela Antiestática](#)

Tags: [cuarto limpio](#), [material antiestatico](#), [material esd](#), [tela antiestatica](#), [tela control estatico](#), [tela de poliéster](#), [tela esd](#), [tela esd poliester algodón](#), [tela industrial](#), [tela industrial esd](#), [tela poliéster](#), [textil esd](#)

Product Description

Modelo: TL-982LM **Descripción de la Tela Antiestática 982LM :** [Tela antiestática](#) para la seguridad industrial en áreas de trabajo, fabricado con malla disipadora de forma cuadrada de excelente calidad. Es muy recomendable para salas limpias de clase 1.000 y 10.000. Este tejido ofrece un [control de la microbiología y las micropartículas](#). Ideal para evitar la contaminación del cuerpo superior hacia el producto final. Tela 98% poliéster 2% de carbón, ideal para áreas blancas (cuartos limpios). **Colores disponibles:** Blanco, cielo, azul, marino **Bajo pedido:** Negro, Verde, Kaki, Gris, Guinda, Rojo, Amarillo y Naranja. **Ideal para la industria:**

- Médica
- Cuarto limpio
- Farmacéutica

Características del producto:

Propiedades

Especificaciones

Ancho

- Ancho 60 ±1 pulgadas o 152 ±3 cms.

Peso	<ul style="list-style-type: none">• Peso oz/yd² 2,8 ± 5% o g/m² 96 ± 5%
Resistencia a la tracción	<ul style="list-style-type: none">• Resistencia a la tracción mínima de 900 Newtons.
Cambios dimensionales	<ul style="list-style-type: none">• Cambios dimensionales ± 3%.
Resistencia del color	<ul style="list-style-type: none">• Resistencia del color después del lavado 4 min.• Resistencia del color por sudoración, ácido 4 min, y alcalino 4 min.• Resistencia del color a la fricción. Seco 3-4 min. Húmedo 3 min.
Resistencia superficial	<ul style="list-style-type: none">• Resistencia superficial (12%) RH 22.55 °C, 48 hrs- max 10 ^ 9 OHM.
Caida estática	<ul style="list-style-type: none">• Caída estática (12%) RH 22.55 °C, 48 hrs - max 0.01 seg.
Permeabilidad	<ul style="list-style-type: none">• Permeabilidad al aire min 6 cm³ / cm² / s.

Para conocer acerca de las instrucciones de lavado para la Tela Antiestática 982LM para cuarto limpio dale [clic aqui](#). **Beneficios:**

- Todos los productos cumplen con altos estándares de calidad y funcionalidad.
- Envíos a toda la República Mexicana
- Los tiempos de entrega pueden variar según la disponibilidad del producto.
- Asesoría gratuita para soluciones ESD

Tu mejor solución ESD

Contáctenos en servicioalcliente@comergtz.com

[Consulta nuestros Términos y Condiciones.](#)